

Flowpatch® Głębokie Wypełnienie

Szybkowiązące, wylewane naprawy głębokich dziur w podłogach o dużym natężeniu ruchu



Flowpatch® Głębokie Wypełnienie to łatwy do wymieszania, lejący się materiał do szybkich napraw głębokich dziur w równym betonie, w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Produkt Flowpatch® Głębokie Wypełnienie jest bardzo wytrzymały i szybko twardnieje: wytrzyma duże natężenie ruchu, w tym wózków widłowych, już po 2 godzinach od nałożenia.

Watco Flowpatch® Głębokie Wypełnienie firmy Watco jest odporny na oleje i smary. Jeśli wymagana jest większa odporność chemiczna, należy użyć Watco Concrex®. Może być nakładany na dowolną głębokość od 10 mm do 200 mm, a naprawy mogą być wykonywane w obszarach o małym natężeniu ruchu. Po wymieszanii Watco Flowpatch® Głębokie Wypełnienie będzie lejący, więc nie nadaje się do napraw pochyłych podłoży ani odsłoniętych krawędzi.

Po utwardzeniu produkt Flowpatch® Głębokie Wypełnienie można pomalować dowolną odpowiednią farbą podłogową Watco. Jeśli naprawiana podłoga jest bardzo szorstka, przed malowaniem można wylać całą podłogę za pomocą Watco Flowtop®, aby uzyskać gładką, płaską powierzchnię. Powierzchnia jest z natury antypoślizgowa w suchych warunkach. Pokrycie powłoką Watco Epoxy Grip jest zalecane, jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona antypoślizgowa w bardzo mokrych lub zaolejonych warunkach. Watco Epoxyguard Safe sprawdzi się tam, gdzie wymagany jest ogólny poziom antypoślizgowości.

Watco Flowpatch® Głębokie Wypełnienie Typowa wytrzymałość na ściskanie w 20°C: 1 dzień: >20 N/mm², 7 dni: >35 N/mm², 28 dni: >45 N/mm² Watco Concrex® jest zalecany do napraw ramp, stopni i ponownego formowania krawędzi. Do odnawiania powierzchni lub wyrównywania większych obszarów szorstkiego lub ubitego betonu użyć Watco Flowtop®.

Kolory



Średnioszary

Próbki są dostępne na życzenie.
Dokładamy wszelkich starań, aby zaprezentowane próbki kolorów odzwierciedlały rzeczywisty kolor, jednak nie możemy dać gwarancji, że tak będzie.

Zastosowanie:

- Idealny do wypełniania głębokich otworów przed wylewaniem jastrychu przy użyciu Watco Flowtop

Cechy produktu:

- Wystarczy dodać wodę, wymieszać i wylać
- Może być stosowany na wilgotny (nie mokry) beton
- Utwardza się w niskich temperaturach (do 5°C)
- Może być nakładany na dowolną głębokość od 10 mm do 200 mm w jednej aplikacji
- Wzmocniony włóknom
- Jasnoszare, antypoślizgowe wykończenie

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu **Flowpatch® Głębokie Wypełnienie**.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 462 40 66



Flowpatch® Głębokie Wypełnienie

Szybkowiążące, wylewane naprawy głębokich
dziur w podłogach o dużym natężeniu ruchu

1 Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być czyste i wolne od oleju lub zanieczyszczeń. Wszelkie luźne materiały powinny zostać usunięte z powierzchni. Jeśli to możliwe, wyczyścić powierzchnię szczotką drucianą. Krawędzie naprawy powinny być przycięte na odpowiednią głębokość, aby uniknąć cienkich warstw w obszarach o dużym zużyciu. Watco Flowpatch może być nakładany na wilgotny (nie mokry) beton.

2 Mieszanie

Wyjąć torebkę z proszkiem z plastikowego wiaderka i użyć pustego wiaderka lub innego odpowiedniego pojemnika do mieszania. Wymieszać wodę w następujących proporcjach: 1 kg proszku na 200 ml wody. Ze względu na krótką żywotność zmieszanego produktu zalecamy mieszanie w pobliżu miejsca naprawy, a nie w pobliżu źródła wody. Warto również mieć w pobliżu wiadro z wodą, aby móc szybko zanurzyć i wyczyścić narzędzia po użyciu. Wlać wodę do pustego wiadra lub pojemnika i stopniowo dodawać proszek, ciągle mieszając, aby uzyskać płynną zawiesinę. W przypadku małych ilości mieszać ręcznie za pomocą narzędzia z płaskim ostrzem, takiego jak szpatułka, a w przypadku większych ilości użyć mieszadła zamontowanego w wolnoobrotowej wiertarce elektrycznej (mieszadło Watco Flowtop® jest idealne). Nie należy dodawać nadmiernej ilości wody, w przeciwnym razie czas schnięcia zostanie wydłużony, a skuteczność produktu może ulec pogorszeniu. Ponieważ mieszanka szybko twardnieje, natychmiast wlać Flowpatch® Głębokie Wypełnienie do naprawianego otworu. Nie zalecamy ponownego mieszania, ponieważ może to potencjalnie osłabić ostateczną naprawę. Nie mieszać więcej niż można zużyć w ciągu kilku minut (5-10 minut w temperaturze 20°C). Pozostały proszek można przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

3 Nakładanie

Po uzyskaniu gładkiej konsystencji wystarczy wylać Watco Flowpatch Głębokie Wypełnienie do otworu. Jeśli produkt został prawidłowo wymieszany, będzie samopoziomujący i będzie wymagał minimalnego wyrównania kielnią. Watco Flowpatch Głębokie Wypełnienie może być stosowany na dowolnej głębokości od 10 mm do 200 mm.

4 Bezpieczeństwo

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

5 Zamawianie

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Flowpatch® Głębokie Wypełnienie

Szybkowiążące, wylewane naprawy głębokich
dziur w podłogach o dużym natężeniu ruchu

Specyfikacja

Skład	Wzmocniony włóknami proszek na bazie cementu.
Liczba składników	1
Zastosowania wewnętrzne/ zewnętrzne	Wewnątrz i na zewnątrz.
Narzędzia do nakładania	Stalowa paca lub kielnia.
Zastosowania	Beton, jastrych piaskowy i cementowy.
Wielkość opakowania	25 kg
Wydajność	0,5 m ² przy grubości 25 mm.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar szmatką lub skrobakiem i zmyć wodą przed zastygnięciem produktu.
Okres przydatności przy przechowywaniu	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Okres przydatności do nałożenia	Okolo 5 do 10 minut w temperaturze 20°C, wymieszać tylko produkt, który można natychmiast zużyć.
Utwardzanie	Flowpatch® Głębokie Wypełnienie firmy Watco wytrzymuje ruch pieszy w ciągu 30-60 minut, a ruch wózków widłowych w ciągu około 2 godzin w temperaturze otoczenia. Temperatury poniżej 10°C opóźnią proces utwardzania. Orientacyjnie należy odczekać 24 godziny w przypadku aplikacji w temperaturze 5°C. Nie stosować w temperaturach poniżej 0°C. W przypadku napraw w niskich temperaturach użyć produktu Watco Concrex Cold Set.
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu. Nie dopuścić do zamrożenia.
Bezpieczeństwo	Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.